



# MICOPUR W TOP

- PRODUKTBEKRIVELSE:** Micopur W Top er en tokomponent vandbaseret acrylat-polyuretan dispersion. Produktet leveres som klar mat.
- ANVENDELSESOMRÅDE:** Micopur W Top er en meget slidstærk lak som kan bruges som støvbinder på fx beton og flydemørtel eller som toplak på eksisterende epoxy eller polyuretan-belægninger.
- EGENSKABER:** Micopur W Top er slidstærk og har meget gode hæfteegenskaber til de fleste underlag og giver en rengøringsvenlig overflade. Den "væder" ikke beton som fx epoxy og kan med fordel benyttes der man ønsker at beholde overfladens oprindelige udseende. Gummihjul som står på lakken i længere tid, kan medføre misfarvning.
- FORBEHANDLING:** Affedtning og slibning, samt omhyggelig støvsugning.
- BLANDING:** Komponenterne A + B blandes med elektrisk boremaskine og piskeris i min.3 min. indtil massen er homogen. Der kan tilættes 10-20 % vand og derefter omhyggelig blanding
- PÅFØRING:** Brug pensel eller lak / mohair/skumgummirulle. På større flader bruges en lakspreder.  
Påføres med < 0,1 kg/m<sup>2</sup> på eksisterende belægninger og fra 0,1 – 0,2 kg/ m<sup>2</sup> på beton afhængig af overfladens sugeevne.
- RENGØRING:** Værktøj rengøres umiddelbart i vand.
- MILJØ OG SIKKERHED:** MALKODE 00-3 (1993)
- DRIFT OG VEDLIGEHOLD:** Se eget datablad

## TEKNISKE DATA:

Micopur W Top KLAR					
A komponent	9,1 Kg	Tørstofindhold	45 %	Klæbefri efter 1 time , gangbar efter 3 timer Lagring: Tørt og frostfrit Holdbarhed: min 12 mdr. i lukket originalemballage	
B komponent	0,9 Kg	Slitagemodstand 40 mg	ASTM D 4060		
<b>Sæt A+B</b>	10,0 Kg	Pot life +20°C	7 Timer		
Specifik vægt	1,05 Kg	Laveste hærde temperatur	+5 °C		

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

IMPORTØR

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS  
Hørskæften 10-12  
DK-2630 Taastrup  
Tlf.: +45 3634 1900  
www.beton-apoteket.dk

PRODUCENT:

elmico

Sagmoen 100 NO-2223 Galterud Norge  
Tlf.: +47 6296 4646 Fax.: +47 6296 4647