



Produkt beskrivelse

NFM Golvprimer er dispersionsbaseret primer uden opløsningsmidler. Anvendes til indendørs grundbehandling før påføring af gulvpartelmasse eller lignende. Kan anvendes på alle typer underlag, som kan belægges med cementbaseret spartelmasse og fix. Forbedrer vedhæftningen, beskytter underlaget mod fugt samt fungerer som støvbindemiddel.

Forbehandling

Underlaget skal være tørt, rent og frit for støv, cementslam, fedt og andre urenheder, som kan forhindre, at NFM Golvprimer får en god vedhæftning til underlaget. Sørg også for, at underlaget er hårdt og fast. Hvis der opstår poredannelse i udjævningsmassen, er dette ofte et tegn på, at underlaget er kraftigt sugende, og derfor anbefales et ekstra primerlag. Med hensyn til primerens filmdannelse skal underlagets temperatur være under +10 °C. Den relative fugtighed bør ikke være over 85 %. For at få det bedste arbejdsresultat bør temperaturen i arbejdslokalet være mellem 10 °C og 25 °C.

Brugsanvisning

På beton, puds, gulvpartelmasse og andre sugende overflader påføres primeren opblandet med vand i forholdet 1:3. Gentag behandlingen efter behov. Ved behandling af stærkt sugende overfalder, f.eks. letbeton, spædes primeren med vand i forholdet 1:5 og efterfølgende i forholdet 1:3. På fugtfølsomme underlag, som f.eks. gips- eller træplader samt gipsbaserede spartelmasser, påføres primeren i koncentreret form. På mindre sugende overflader som klinker, stengulve m.m. skal overfladen først slibes. Primeren arbejdes ind i underlaget med en børste eller rulle. Undgå pytdannelse. Afretning, kakkellægning eller klinkelægning kan ske, lige så snart primeren er tør og bør gøres inden for 1 døgn for at opnå en optimal vedhæftning. Sørg for god ventilation.

Brugsanvisning til påføring af primer

Normale betongulve: opspædning: 1 del koncentreret primer + 3 dele vand rækker til ca. 10 m²

Gamle sugende betongulve: påfør primer to gange, 1+5, 1+3, rækker til ca. 5 m²

Gulvnivellering: 1+3, rækker til ca. 10 m²

Nivellering af nystøbt gulv: 1+5, rækker til ca. 10 m²

Letbeton: (spray primeren) 1+3, rækker til ca. 5 m²

Trægulv/linoleum: 5+1, rækker til ca. 5 m²

Gulvgipsplade/spånplade: 5+1, rækker til ca. 5 m²

Opbevaring

Opbevares frostfrit og må ikke udsættes for sollys. Ubrudt pakning kan opbevares i 24 måneder.

Rengøring af udstyr

Værktøj og maskiner rengøres med vand. Bemærk, at tørret primer er svær at opløse. Vær derfor omhyggelig med hurtigt at rengøre arbejdsværktøj, inden primeren tørrer.

Miljøanvisninger

Må ikke hældes ud i kloaker. Rester af produktet er ikke farligt affald i henhold til SFS 1996:971 (bilag 2 og 3).



Produktspecifikation

Materialtype

Polymerdispersion

Farve

Hvid, transparent efter tørring

Egenvægt

0,8 kg/l

Densitet

1,04 kg/l

Forbrug

1 liter til 10-14m² i blandingsforholdet
1:3 afhængig af underlagets sugsevne

pH

7

Opbevaringstid, frostfrit

24 måneder i ubrudt pakning

Tørretid, minutter

30-60 minutter afhængig af underlagets
sugeevne, temperatur og fugtighed

Rengøring

Vand (inden primeren er tør)
160 mm (SS 923519)

Belægningsklar, tidligst efter

Hindedannelse, dog tidligst 1 døgn
efter påføring

Påføringsmetode

Pensel, børste, kost, rulle eller
primersprøjte

Pålægningstemperatur

Mindst + 10 °C

Pakkestørrelse

Dunk 25 liter



Produktet er produceret af:

NFM Flytgolv, Vångavägen 1,
S-238 41 OXIE, Sweden.